

Technisches Merkblatt

CLASSIC Teaköl

Aromatenfreies Holzöl für innen und außen



Werkstoff

Anwendung

Zur Auffrischung und Pflege von allen Harthölzern wie Teak, Eiche, Bangkirai, Mahagoni, Meranti, etc. im Innen- und Außenbereich wie z.B. Gartenmöbel, Pergolen, Gartenparkett, Sichtschutz, etc.

Eigenschaften

Farbiges, leicht zu verarbeitendes Naturöl auf Basis nachwachsender Rohstoffe, dringt tief in den Holzuntergrund ein, wasserabweisend, betont den natürlichen Farbton und die Maserung des Holzes.

Farbton	Teak, farblos
Glanzgrad	Seidenglänzend
Pigmentbasis	Anorganische Pigmente
Bindemittelart	Naturöl
Dichte	Ca. 0,90 g/cm ³ .
Inhaltsstoffe	Naturöl, anorganische Pigmente, Kohlenwasserstoffe, Additive.
Lacksystem	Gruppe III
Produkt-Code	M-DF04
Lagerung	Kühl, trocken, aber frostfrei lagern. Geöffnete Gebinde bald aufbrauchen.
Verpackungsgrößen	750 ml

Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Der Untergrund muss frei von Verunreinigungen, trennend wirkenden Substanzen, sauber, trocken und tragfähig sein. Schmutz und Altanstriche die einen geschlossenen Film auf dem Holz bilden müssen restlos entfernt sein. Harzreiche und klebrige Holzflächen mit Nitroverdünnung reinigen und gut ablüften lassen.

Die Feuchtigkeit des Holzes darf an mehreren Stellen in min. 5 mm Tiefe gemessen, bei Nadelholz 15%, bei Laubholz 12% nicht überschreiten.

Holzvergrauungen, Moose und Algen mit geeignetem Mittel beseitigen. Holzoberfläche je nach gewünschter Eindringtiefe und Holzart mit Schleifpapier mit 100-180 er Körnung in Faserrichtung anschleifen.

Hinweis

Holzbauteile müssen konstruktiv geschützt, trocken, sauber, fettfrei und tragfähig sein. Es ist zu empfehlen den Anstrich jährlich auf eventuelle Anstrichschäden zu kontrollieren und fachgerecht auszubessern. Vor dem Ölen sollten alle umliegenden Flächen durch Abdecken mit Folie vor Spritzern und Überstreichen geschützt werden.

Beschichtungsaufbau

Laub- und Nadelhölzer, die durch Pilz-, Bläue und Fäulnisbefall gefährdet sind 2x mit CLASSIC Holzschutzgrund imprägnieren (nur bei Anwendung im Außenbereich).

CLASSIC Teaköl mit einem Pinsel satt auftragen. Nach ca. 10 Minuten Einwirkzeit nochmals auftragen und nach weiteren 10 Minuten überschüssiges Öl mit einem sauberen, flusenfreien Tuch abnehmen, so werden Klebestellen an der Oberfläche vermieden. Dieser Vorgang kann wiederholt werden bis das Holz gesättigt ist und kein Öl mehr aufnimmt.

Erneuerungsanstrich:

Oberfläche abbürsten und reinigen, stark abgewitterte Stellen abschleifen, mit CLASSIC Teaköl wie oben beschrieben behandeln.

Anmerkung	CLASSIC Teaköl sollte bei Temperaturen zwischen +5 °C und + 25 °C und nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeitet werden.
Verdünnung	CLASSIC Teaköl unverdünnt verarbeiten, da verarbeitungsfertig eingestellt.
Reinigung der Werkzeuge	Mit CLASSIC Terpentin-Ersatz oder Pinselreiniger reinigen:
Verbrauch	Ca. 90 ml/m ² , je nach Beschaffenheit des Untergrundes. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr..
Trockenzeit	Ca. 12 - 24 Std. Bei kühler und feuchter Witterung verlängert sich die Trockenzeit.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +5°C für Objekt und Umgebung, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Hinweise

Gefahrenhinweise

Wiederholter Kontakt kann zu spröder, rissiger Haut führen.

Sicherheitsratschläge

CLASSIC Teaköl trocknet oxidativ. Getränkte Tücher neigen zur Selbstentzündung, sie sollten daher ausgewaschen oder auf einer feuerfesten Unterlage ausgebreitet im Freien getrocknet werden.

CLASSIC Teaköl enthält brennbare und verdunstende Bestandteile. Verarbeitung und Lagerung sind deshalb unter Einhaltung der üblichen Sicherheitsmaßnahmen für ölige Holzschutzmittel vorzunehmen. Wir verweisen auf das Merkblatt "Über den Umgang mit Holzschutzmitteln", des jeweils gültigen Holzschutzmittelverzeichnisses sowie auf die gewerbepolizeilichen Verordnungen und Richtlinien der Berufsgenossenschaften.

CLASSIC Teaköl für Kinder unerreikbaar lagern und nicht als Anstrichmittel für Spielzeug benutzen.

Die Berührung der Haut mit CLASSIC Teaköl ist zu vermeiden (ggf. Hände mit Seife reinigen).

Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen ist Feuer und offenes Licht streng zu untersagen, für gute Belüftung der Räume ist zu sorgen.

Dampf/ Aerosol nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Bei Kontakt mit den Augen sofort mit Wasser abwaschen und Arzt konsultieren.

Ställe für Jungvieh und Kleintiere sowie Scheunen und Lebensmittelspeicher sollten erst nach Trocknung des Anstriches und guter Durchlüftung der Räume belegt werden. Bienenhäuser sollten nicht mit CLASSIC Teaköl behandelt werden.

Lebensmittel und Futtermittel nicht CLASSIC Teaköl zusammen lagern.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung lesen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 0800-6333378.

Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080111.

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Lieferant:

Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488