

VERFLIESEN. MIT SICHERHEIT.

FUGENFLEX PREMIUM MS NATURSTEIN

Neutralsilikon-Fugenmasse


WITTERUNGS-
UND UV
BESTÄNDIG

- MEKO-freies Neutralsilikon
- Speziell für Natur- und Kunststein
- Dauerhaft elastisch und lange Zeit glättbar
- Geeignet für Nass- und Feuchträume
- Nicht korrosiv gegenüber Metallen




Technische Daten


Verarbeitungstemperatur:	mind. +5°C bis +40°C
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis max. 180°C
Hautbildungszeit nach ca.:	12 Minuten
Angabewerte:	Bei +20°C Temperatur und 65 % Luftfeuchtigkeit
Durchhärtung:	ca. 2 mm / 24 Std
Lagerfähigkeit:	ca. 15 Monate




Feuchträume



Balkon &
Terrasse



Frostbeständig



Naturstein

LIEFERFORM: 310ml Kartusche

Henkel

Hautbildung nach ca. **12 min**
Durchhärtung ca. **2mm/24 h**



Mit diesem Aufbau haben Sie **CIMSECURITY** – die Sicherheit eines guten Ergebnisses!

CIMSEC PREMIUM FUGENFLEX MS NATURSTEIN

CIMSEC PREMIUM FUGENBUNT NATURSTEIN SCHNELL

CIMSEC FLIESENKLEBER S1 FLEX NATURSTEIN

CIMSEC DICHTFLEX /
CIMSEC 2-K ABDICHTUNG

CIMSEC AUSGLEICHSMÖRTEL SCHNELL PLUS/
CIMSEC NIVELLIERMASSE SCHNELL PLUS

CIMSEC HAFTBRÜCKE /
CIMSEC GRUNDIERUNG



IHRE VORTEILE MIT CIMSEC PREMIUM FUGENFLEX MS:

1. Verhindert Fugenrandverfärbung bei Marmor- und Naturstein
2. Witterungs-, alterungs- und UV-beständig
3. Für Innen und außen

Tipps und Tricks sowie Anwendungsvideos finden Sie unter
www.cimsec.at

PRODUKTART

CIMSEC FUGENFLEX MS ist eine dauerelastische, neutralvernetzende MEKO-freie, schimmelhemmende Fugenmasse. In passenden Farben zu CIMSEC Premium FUGENBUNT Naturstein Schnell. Nach Aushärtung durch Luftfeuchtigkeit dauerhaft elastisch witterungs-, alterungs- und UV-beständig. Keine Fugenrandverfärbung bei Marmor-, Kunst- und Natursteinen.

EINSATZBEREICH

Für elastische Anschluss- und Bewegungsfugen von Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich zwischen Plattenbelägen und Fremdmaterialien (wie z.B. Badewanne, Türstock) wie:

- Natur- und Kunststeinplatten (wie z.B. Marmor, Granit, Sandstein)
- Fliesen und Platten aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug, Cotto
- Mosaik- und Glasfliese
- Betonwerkstein
- Metalle wie Zink, Kupferblech, Alu, Edelstahl, Messing, Stahl, usw.
- Porenbeton, Beton, Ziegel, Klinker, Faserzement,
- Holzspanplatten, Terrazzo, Glas

Nicht geeignet für Trinkwasserbehälter, Aquarium, unbehandeltes Holz, PP, PE Teflon und Bitumen-Untergründe.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Fugenflanken müssen trocken, sauber, fett- und staubfrei sowie tragfähig sein. Alten Dichtstoff und andere Rückstände restlos entfernen (ggf. Silikon Entferner verwenden). Die Entfernung von Fetten/Öl sollte z. B. mit Primer, Spiritus oder Aceton bzw. Isopropanol basierten Reinigern vorgenommen werden. Zur Haft-verbesserung auf nichtsaugenden geschlossenenporigen und saugenden offenporigen Untergründen ggf. Primer vorstreichen.

VERARBEITUNG

Fugenränder mit Klebeband abdecken. Spitze auf die gewünschte Fugenbreite schräg zuschneiden. Die vorderste Kappe des Gewindeganges aufschneiden. Spitze aufschrauben. Kartusche in die Handpistole einlegen und die Fugen füllen. Innerhalb von ca. 12 Minuten (vor Hautbildung) mit Fugenspachtel und Cimsec Glättmittel oder spülmittelhaltigem Wasser (pH-neutral) glätten. Nachher sofort die Klebebänder entfernen und nochmals vorsichtig glätten.

HINWEISE

Originalfarbtöne können durch produktionstechnische Bedingungen von der Farbe der Düse abweichen. Gebinde mit gleicher Chargennummer (Produktionsdatum) garantieren Farbgleichheit (siehe Aufkleber). 3-Flanken-Haftung ist zu vermeiden, diese mindert die Dehnfähigkeit um ein vielfaches. Elastische Verfugungen mit CIMSEC Premium Fugenflex MS ausgeführt sind als Wartungsfugen anzusehen und gelten nicht als Abdichtung.

LAGERFÄHIGKEIT

Kühl und in trockenen Räumen lagern. Bei +5°C bis +25°C Kartusche ca. 15 Monate im originalverschlossenen Gebinde ab Produktionsdatum. Transportfähig bis max. -15°C.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Durchgetrocknete Produktreste: Hausmüll. Nicht durchgetrocknete Produktreste: kommunale Sammelstelle. Zusatzinformation für Österreich zur schadlosen Entsorgung: Sonderabfallsammler oder Problemstoffsammelstelle übergeben. Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): EAK: 080409.

SICHERHEITSHINWEISE

Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt, verfügbar auf www.mymds.henkel.com oder auf Anfrage erhältlich.

VERTRIEB UND TECHNISCHE BERATUNG

Henkel Central Eastern Europe GmbH, 1030 Wien, Erdbergstraße 29
Tel.: +43 - 1 / 711 04 / 0, www.cimsec.at

Henkel

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Neben den Angaben in diesem Merkblatt sind auch die entsprechenden Regelwerke und Vorschriften verschiedener Organisationen und Fachverbände sowie die jeweiligen EN- und Ö-Normen für die herzustellende Leistung zu beachten. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, z.B. keine bauüblichen Untergründe, neue Baustoffe etc., wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.