

CLASSIC Holz-Imprägniergrund

Wasserverdünnbare Holzgrundierung für innen und außen



Werkstoff

Anwendung

Physikalisch wirkender Holzimprägniergrund für alle Hölzer im Innen- und Außenbereich, z. B. für Fenster, Türen, Fensterläden, Vertäfelungen, Verkleidungen etc. Optimale Grundierung vor nachfolgenden Anstrichen mit wasserverdünnbaren CLASSIC Lacken und Holzlasuren.

Eigenschaften

Tiefenwirksamer Holzimprägniergrund, offenporig, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend, tief eindringend, wetterbeständig:

Farbton	farblos, naturbraun
Bindemittelart	Alkydharzemulsion
Dichte	Ca. 1,0 g/cm ³
Inhaltsstoffe	Alkydharzemulsion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. (bei „naturbraun“ anorganische Pigmente)
Lacksystem	Gruppe III
Produkt-Code	M-BA02
Lagerung	Kühl, trocken, aber frostfrei lagern
Verpackungsgrößen	750 ml und 2,5 l.

Verarbeitung

Geeignete Untergründe

Reinigen des Untergrundes, insbesondere von losen Anstrichen, Algen bzw. Moosen, kroidenden Bestandteilen und sonstige haftungsbeeinträchtigende Stoffe, z. B. Verschmutzungen, Harze, Wachse, Öl, Trennmittel etc. durch geeignete Maßnahmen. Tropische Hölzer oder harzreiche und klebrige Holzflächen mit Nitroverdünnung gründlich ausgewaschen und gut ablüften lassen. Die Feuchtigkeit des Holzes darf an mehreren Stellen in min. 5 mm Tiefe gemessen, bei Nadelholz 14 %, bei Laubholz 12 % nicht überschreiten.

Vergrautes Holz ist komplett bis auf das gesunde Holz mechanisch zu entfernen.

Imprägnierte Hölzer nach Einhaltung der Trockenzeit weiterbehandeln, spätestens jedoch nach 4 Wochen.

Beschichtungsaufbau

CLASSIC Holz-Imprägniergrund mit dem Pinsel oder im Tauchverfahren verarbeitet werden. Im Innenbereich 1x streichen, im Außenbereich 2x streichen.

Nach einer Trockenzeit von ca. 12 Stunden (bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchte) können nachfolgende Beschichtungen erfolgen.

Verdünnung	Unverdünnt verarbeiten, da verarbeitungsfertig eingestellt.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
Verbrauch	Ca. 95 ml/ m ² pro Anstrich, je nach Beschaffenheit des Untergrundes. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.
Trockenzeit	Oberflächentrocken: nach ca. 1 Std. Überstreichbar: nach ca. 12 Std. Bei kühler und feuchter Witterung verlängert sich die Trockenzeit.
Verarbeitungstemperatur	Mindestens +8°C für Objekt und Umgebung, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Hinweise

Sicherheitsratschläge

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Bei wasserverdünnbaren Produkten die Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 0800 6333378. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Sicherheitshinweis

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/g): 30 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr.080112.

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.

Lieferant:

Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-488