

PRODUKTÜBERSICHT

Die Premium-Dispersions-Innenfarbe von V&CO überzeugt durch ein außergewöhnlich mattes Finish mit satter Farbtiefe und hervorragender Strapazierfähigkeit. Die hochentwickelte Formulierung ist besonders widerstandsfähig und reinigungsfähig – für dauerhaft makellose Wände.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Außergewöhnlich mattes Finish
- Besonders belastbar und langlebig
- Ultimative Schmutz- und Fleckenbeständigkeit
- Strapazierfähig und scheuerbeständig
- Hochpigmentiert
- Maximale Deckkraft und hohe Ergiebigkeit
- Einfach und spritzarm zu verarbeiten
- Ideal für Wände und Decken – auch für Holz und Heizkörper geeignet
- Frei von Konservierungsmitteln

EMPFOHLENE ANWENDUNGEN / UNTERGRÜNDE

- Geeignet für:
- Wände und Decken
 - Holz
 - Heizkörper

VERARBEITUNG

Vor Gebrauch gut aufrühren, um eine homogene Konsistenz sicherzustellen. Ausreichend Farbe einplanen, um die gesamte Fläche ohne Unterbrechung fertigzustellen. Beim Einsatz mehrerer Gebinde derselben Farbtonnummer sollten die Inhalte vor der Verarbeitung zusammengemischt werden, um Farbtonunterschiede zu vermeiden. Sollte die Farbmenge nicht ausreichen, an einer unauffälligen Stelle oder natürlichen Unterbrechung enden.

1-2 Anstriche mit geeignetem Pinsel, Rolle oder Spritzgerät auftragen. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung einer hochwertigen Kurzflorrolle. Die Farbe großzügig aufbringen, nass-in-nass arbeiten und den Anstrich mit sanften vertikalen Strichen ausgleichen. Übermäßiges Rollen oder Bürsten vermeiden. Bei starken Farbtonwechseln können zusätzliche Anstriche erforderlich sein.

Verdünnung beeinträchtigt die Produktqualität – möglichst unverdünnt verarbeiten. Unter normalen Bedingungen nach ca. 1 Stunde griff trocken. Zwischen den Anstrichen 2-4 Stunden Trocknungszeit einhalten. Für ein optimales Ergebnis zwischen den Schichten leicht anschleifen.

SHERWIN-WILLIAMS.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nur für den Innenbereich geeignet. Nicht bei feuchten oder nassen Bedingungen verarbeiten. Die Verarbeitung sollte nur erfolgen, wenn die Oberflächentemperatur über +10 °C liegt. Glänzende Altanstriche sind vor dem Überstreichen anzuschleifen bzw. zu mattieren. Beschädigte Stellen müssen vor dem Anstrich fachgerecht instand gesetzt werden. Lose oder abblätternde Altbeschichtungen vollständig entfernen. Frischer Putz muss vor dem Anstrich grundiert bzw. mit einem geeigneten Sperrgrund behandelt werden. Andere unbehandelte, stark saugende Untergründe sind ebenfalls mit einer geeigneten Grundierung oder einem Voranstrich mit diesem Produkt zu isolieren.

Wasserbasierte Formulierung. Für optimale Haftung und Schutz empfehlen wir, harzreiche Hölzer (z. B. Nadelhölzer mit hohem Harz- oder Gerbstoffgehalt) sowie Metalluntergründe mit einer geeigneten Grundierung zu behandeln. Für maximale Haltbarkeit auf Holzuntergründen empfehlen wir den Einsatz eines passenden Primers. Für optimale Ergebnisse lassen Sie die Farbe 28 Tage vollständig aushärten, um eine maximale Strapazierfähigkeit sicherzustellen.

LAGERUNG & ENTSORGUNG

Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Vor der Reinigung möglichst viel Material aus den Werkzeugen entfernen. Farbreste dürfen nicht in den Abfluss gelangen – bitte nicht über das Abwassersystem entsorgen. Angebrochene Gebinde gut verschlossen, trocken und kühl, jedoch frostfrei (nicht unter +5 °C) lagern und möglichst zeitnah aufbrauchen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Eingetrocknete Materialreste können über den Hausmüll entsorgt werden.

ANGABEN ZU GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Lesen Sie sämtliche Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie diese. Bei der Verarbeitung sind Schutzbrille und Schutzhandschuhe zu tragen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung ist für ausreichende Belüftung zu sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Anwendung vermeiden. Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen – eine geeignete Schutzmaske (Kombifilter A2/P2) ist zu tragen. Bei Kontakt mit Augen oder Haut sofort gründlich mit Wasser spülen. Angebrochene Gebinde stets fest verschließen und möglichst zeitnah aufbrauchen. Achtung: Beim Sprühen können gefährliche, lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosole oder Nebel nicht einatmen. Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/a) beträgt 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. <1 g/l VOC. Wasserbasierte Farbe. Einatmen von Schleifstaub vermeiden. Beim Trockenschleifen ist eine geeignete Atemschutzmaske zu tragen.

PRODUKTSPEZIFIKATION:

Produkttyp:

Acryldispersionsfarbe

Viskosität:

Brookfield Spindel 6 mit 10RPM: 10.000 – 20.000 mPas (je nach Farbton)

Glanzgrad:

<5 (bei 85°)

Festkörperanteil der Basis (vor Abtönung):

63% - 70% - je nach Farbton

Ergiebigkeit:

12m²/l

Griffest / Staubtrocken:

1 Stunde

Überlackierbarkeit:

2 – 4 stunde

Verarbeitungstemperatur:

Nur bei trockenen Bedingungen und einer Mindesttemperatur von 10 °C verarbeiten

Lagertemperatur:

Extreme Temperaturen vermeiden – nicht einfrieren

Prüfverfahren:

Unser F&E Labor führt Tests gemäß ISO-Prüfmethoden durch.



www.blauer-engel.de/uz102