


ULZ Sonderaktion Fertigspachtel



Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	Spachteln, Ausbessern, Ausplanieren, Verfugen ULZ Sonderaktion Fertigspachtel ist verwendbar für Untergründe aus Beton, Mauerwerk, Stein, Gasbeton, Kalkputz etc. haftet ausgezeichnet in dünner und dicker Schichtstärke.
Eigenschaften:	- direkt zu verarbeiten - schleifbar - überstreichbar - gebrauchsfertig
Inhaltsstoffe:	Calciumcarbonat / Füllstoffe und Additive
Farbton:	weiß
Spezifikation:	Spez. Gewicht: 1,74 g/cm ³ Viskosität: ohne Angaben pH-Wert: 12,5
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig.
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält 0 g/l VOC.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C und über +35°C oder bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
Geeignete Untergründe:	Alle trockenen, festen, saugfähigen oder schwach saugenden und tragfähigen Untergründe wie z.B. Beton, Mauerwerk, Stein, Ytong, Kalkputz, Holz etc. Auch für Flächenverspachtelungen geeignet! Nicht geeignet für Fußböden, dauerfeuchte Flächen, Glas, Kunststoff, Metall und im Außenbereich.
Untergrundvorbehandlung:	Der Untergrund muss staub-, lack-, fett- und ölfrei sein. Die ULZ Sonderaktion Fertigspachtel kann auf trockenem oder angefeuchtetem Untergrund aufgebracht werden. Ytong sollte unbedingt vorher angefeuchtet werden. Die ULZ Sonderaktion Fertigspachtel ist chemisch neutral aufgebaut, sodass alle Farben und Kleber verwendet werden können. Behält nach dem Trocknen seine Form.
Auftragsverfahren:	Spachteln oder mit einer Glättkelle
Verdünnung:	ULZ Sonderaktion Fertigspachtel ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.

Trockenzeit:	Je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 4 – 6 Stunden. Kann nach dem Trocknen mit Sandpapier geschliffen werden.
Verarbeitung:	Das Material gut aufrühren bis es eine cremige Konsistenz hat, danach mit einer Spachtel oder Glättkelle auftragen. Bei einer Auftragsstärke über 0,5cm bzw. bei größeren Löchern wird empfohlen, in mehreren Vorgängen aufzutragen, wobei auf die jeweils fast trockene Masse die nächste Schicht aufgetragen wird. Beim Spachteln ist zu achten, dass die Struktur dem vorliegenden Putz entspricht (gegebenenfalls aufräumen). Es empfiehlt sich, nach dem Spachteln mit ULZ Tiefengrund lösungsmittelfrei vor dem Malen oder Kleben vorzustreichen.
Ergiebigkeit:	ca. 1,2 kg Spachtelmasse pro m ² /mm.
Besondere Hinweise	
Bei längerer Lagerung kann das Produkt nach verdicken. Kann aber mit Wasser verdünnt werden und ist so weiter Verarbeitungsfähig.	
Sicherheitsratschläge	
Hygienevorschriften beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt	
Reinigung der Werkzeuge	
Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.	
Entsorgung	
Spachtelreste im Eimer antrocknen lassen, diese können über den Hausmüll entsorgt werden. Der Eimer kann wiederverwertet werden (recyclingfähig), deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238	
Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.	
ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860 Erstellt: Sept. 2013	