

Metylan TG Power Granulat plus



Tapeziergeräte-Kleister
Extrem hochwertiger Methylzellulosekleister mit
Kunstharzzusätzen in granulierter Form

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Besonders hohe Klebkraft
- ▶ Ideal für alle Tapeziergeräte
- ▶ Auch für Vliestapeten mit glattem Rücken
- ▶ Instant: in 5–7 Minuten gebrauchsfertig
- ▶ Klumpenfrei anrührbar
- ▶ Portionierbar
- ▶ Hohe Anfangshaftung bei guter Korrekturmöglichkeit (Verschiebbarkeit)
- ▶ Leichtes Durchziehen der Bahnen im Gerät
- ▶ Gleichmäßiger Wandauftrag mit der Rolle
- ▶ Kein Auslaufen an den Rändern der Bahnen
- ▶ Beständig gegen Temperaturschwankungen sowie Kalk und Zement
- ▶ Hohe Feuchtfestigkeit
- ▶ Gute Benetzung der Tapetenrückseite
- ▶ Gleichmäßige (homogene) Flotte

EINSATZBEREICHE

Kleister zum sicheren und wirtschaftlichen Tapezieren von Raufaser und Vliestapeten mit glattem Rücken.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergründe müssen glatt, trocken, sauber, saug- und tragfähig sein. Wände und Decken gründlich säubern. Für die Untergrundvorbehandlung empfehlen wir Produkte der Marke Metylan. Wasserlösliche oder nicht tragfähige Anstriche sowie alte Tapeten mit Metylan Aktiv Tapeten Ablöser entfernen. Stark saugende Untergründe (z. B. Alt- und Neuputze) mit Metylan TG Power Granulat plus im A.V. 1 : 50 grundieren. Gipskartonflächen mit Metylan Tapezier-Grund für Gipskarton vorbehandeln. Sandende Untergründe mit Metylan Tapezier-Grund für alte Putze/Beton grundieren. Bei durch-



scheinenden Wandbekleidungen müssen farblich uneinheitliche Flächen mit Metylan Tapezier-Grund für Vliestapeten behandelt werden. Raue Untergründe mit Metylan RenoMur Innenspachtel oder Fertigspachtel glätten. Neuputze auf Tragfähigkeit und Feuchtigkeit prüfen.

VERARBEITUNG

Ansetzen des Kleisters:

5 kg: Abhängig von der Anwendung Kleistergrundierung/Vorkleistern, rückseitiger Auftrag (Maschine, Bürste) oder Wandauftrag die Skala auf dem Dosierbecher auswählen. Gewünschte Menge kaltes Wasser in den Eimer geben und mit der Dosierhilfe entsprechend der Skala die erforderliche Kleistermenge locker aus dem Produktbehälter schöpfen. Das Granulat nun vollständig und zügig unter kräftigem Rühren in das Wasser einschütten und ca. 1 min. weiterrühren. Nach ca. 3 min. noch einmal aufrühren. Nach 5–7 min. kräftig

durchschlagen. TG Power Granulat plus ist jetzt gebrauchsfertig.

500 g bzw. 200 g: Packungsinhalt unter kräftigem Rühren zügig in kaltes Wasser einrühren und ca. 1 min. weiterrühren (Ansatz siehe Tabelle). Eine Portionierung ist möglich, z. B. 250 g bzw. 100 g Granulat mit der Hälfte der angegebenen Wassermenge anrühren. Nach 2–3 min. nochmals kräftig aufrühren. Nach 5–7 min. kräftig durchschlagen. TG Power Granulat plus ist jetzt gebrauchsfertig.

Verwendungszweck	Wandbekleidung	Ansatz	500 g in Liter Wasser	Reichweite für ca. m²
Grundieren/Vorkleistern		1 : 50	25	250
Rückseitiger Auftrag (Bürste, Maschine)	Alle Rauhfaserarten, Papiertapeten, Rauhvlies, Vliestapeten mit glattem Rücken	1 : 30	15	70
Wandauftrag (Rolle)	Rauhvlies, Vliestapeten mit glattem Rücken	1 : 25	12,5	60

Tapezieren:

a) Rückseitiger Auftrag: Gleichmäßig einkleistern, zusammenlegen und weichen lassen. Anschließend tapezieren.

b) Wandauftrag bei Vliestapeten mit glattem Rücken: Klebstoff mit einem Streichroller in Bahnbreite gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die zugeschnittene Bahn einlegen und mit Tapezierwalze/Spachtel andrücken. Die Bahnen werden auf Stoß geklebt.

WICHTIGE HINWEISE

Reinigung:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit kaltem Wasser reinigen.

Kleisterreste von der Vorderseite sofort vorsichtig mit Schwamm und klarem Wasser abwaschen bzw. abtupfen.

Lagerung:

Granulat gut verschlossen, kühl und trocken aufbewahren.

FACHINFORMATIONEN

Kurzzeichen Versandeinheiten

MTP1	1 Eimer* à 5 kg
MTP10	10 Pakete à 500 g
MTP25	25 Pakete à 200 g

*Kunststoffeimer à 5 kg mit Dosierhilfe

PRODUKTSICHERHEIT

Schutzmaßnahmen:

Siehe Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter <http://mysds.henkel.com> erhältlich.

Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Ausgehärtete Produktreste = Hausmüll/hausmüllähnlicher Gewerbeabfall. Nicht ausgehärtete Produktreste über z. B. kommunale Sammelstelle gesondert entsorgen. Abfallschlüssel (EAK-Code) wird auf Anfrage mitgeteilt. Nur restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Methylzellulose mit Kunstharz
Schüttgewicht:	400–500 g/l
Löslichkeit:	In ca. 5–7 Minuten in kaltem Wasser gelöst
Beschaffenheit des fertigen Kleisters:	Leicht leimig, dick, abhängig vom Kleisteransatz
pH-Wert:	7,8 bis 8,5 (in der wässrigen Lösung)
Farbton:	Milchig-weiß
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter +15 °C verarbeiten

Unsere telefonische Beratung steht Ihnen unter Tel. +49 (0) 211 / 797-8272 zur Verfügung.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstraße 67 – D-40589 Düsseldorf – Postfach – D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 / 797-0
www.metylan-pro.de



Metylan. Garantiert gut tapeziert.